

→ TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti od značky *epatherm*

Lepidlo na desky *epatherm etk*

Použití:

Produkt *epatherm etk* slouží k lepení klimatizačních desek / izolačních desek *epatherm*.

Vlastnosti:

epasit etk je hotová suchá malta z minerálních pojiv a plniv. Má nízký obsah chromátu podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

Bezpečnostní upozornění: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Vyhněte se kontaktu s kůží. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. Při práci noste vhodný oděv. Noste vhodné ochranné rukavice.

Likvidace: Recyklujte jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze ve vytvrzeném stavu nebo ve formě prášku likvidovat jako stavební suť.

Zpracování:

Podklad musí být v rovině a kolmý, nosný a čistý. Nosné podklady s obsahem sádry je nutné předem ošetřit penetračním nátěrem na sádku *epasit gg*. Klimatizační desky *epatherm* ze všech stran předem ošetřete penetračním nátěrem *epasit etg*. Penetrace nemusí kompletně zaschnout; už cca po půl hodině můžete pokračovat v práci. Nezpracovávejte při teplotách nad + 30 °C a pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě.

Lepidlo *epatherm etk* smíchejte intenzivním promícháváním s čistou vodou tak, aby vznikla zpracovatelná hmota bez hrudek. Potřeba vody cca 7,5 l na 30kg pytel. Lepidlo na desky natáhněte zubatým hladítkem (10 až 12 mm). V místech dotyku hran nesmí být lepidlo. Desky namáčknete na stěnu, resp. strop a vyrovnejte. Na stropě desky podepřete a každou desku dvěma hmoždinkami připevněte, dokud lepidlo nezatuhne.

Doba zpracování malty cca 2 hodiny.

Nářadí po použití ihned omyjte vodou.

Spotřeba: cca 5 kg/m²

Skladování: Skladujte v suchu, lze skladovat cca 12 měsíců.

Forma dodávky: Suchá malta, dodává se v pytlech po 30 kg.

Vydání 02/2019

Výrobky *epatherm* prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích *epatherm* je toto vydání neplatné.